

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Azonosító szám: **HU-337/01**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **Alap ragasztóhabarcs**
2. A felhasználás célja:
Normál kötésű cementtartalmú hidegburkolati ragasztó csökkentett lecsúszással C1 T
3. A gyártó: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.**
4. Az AVCP rendszer: **3. rendszer**
5. Bejelentett szerv:
ÉMI-TÜV SÜD Kft. KERMI Osztály 1043 Budapest, Dugonics u. 11, Azonosító szám: 1417, 3. rendszer. Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.
6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűzvédelmi osztály	A1/A1 _{fl}	EN 12004:2007 + A1: 2012
Kezdeti húzási tapadószilárdság	≥ 0,5 N/mm ²	
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	≥ 0,5 N/mm ²	
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	≥ 0,5 N/mm ²	
Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	≥ 0,5 N/mm ²	
Lecsúszás	≤ 0,5 mm	
Nyitott idő (20 perc): húzási tapadószilárdság	≥ 0,5 N/mm ²	
Veszélyes összetevők	Megfelel az EN 12004 4.5 pontjának	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Czili Aladár, ügyvezető



Budapest, 2019.09.16.

.....
Czili Aladár
ügyvezető

Murexin Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

Murexin – Szekszárd

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084
e-mail: szekszard@murexin.hu



1417

Murexin Kft.
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

09

HU-337/01

EN 12004:2007+A1:2012

Normál kötésű cementtartalmú hidegburkolati ragasztó csökkentett lecsúszással

C1 T

Tűzvédelmi osztály: A1/A1_{fl}Kezdeti húzási tapadószilárdság: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Lecsúszás: $\leq 0,5 \text{ mm}$ Nytott idő (20 perc): húzási tapadószilárdság: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Veszélyes összetevők: Megfelel az EN 12004 4.5 pontjának

Alap ragasztóhabarcs

Murexin Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336

e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

Murexin – Szekszárd

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.

Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084

e-mail: szekszard@murexin.hu