

MUREXIN

KGF 65 Totálflex S1

Ragasztóhabarcs

- szálerősített, porzáscsökkentett
- kül- és beltérbe
- 10 mm rétegvastagságig
- extra nagyméretű lapokhoz
- nagy igénybevételre
- úszómedencékhez is



Ami tart.

Ragaszkodjon a minőséghez!

Mert a burkolatragasztó különösen fontos ahhoz, hogy az újonnan kialakított felület hosszú távon is tartós maradjon.

Biztos ragasztás a szálerősítésnek köszönhetően:

KGF 65 Totálflex S1 ragasztóhabarcs

Az Ön igényére szabva

Nagy igénybevételre, fokozott követelményekre is. Különösen javasolt extra nagyformátumú lapokhoz, valamint nagy felületek burkolásához, erős mechanikai vagy hőterhelés esetén is. Szálerősített, porzascsökkenített, víz- és fagyálló, műanyag adalékokkal javított, hidraulikusan kötő, flexibilis ragasztóhabarcs csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel.

Ragasztó rétegvastagság: max. 10 mm.

Felhasználási területek

- kül- és beltérben, kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, kerámia- és üvegmozaikok, műkövek, klinker-, hasított lapok ragasztásához
- vékony porcelán gres burkolatokhoz
- akár csempét csempére történő ragasztáshoz
- nagy felületekhez pl. bevásárlóközpontok, áruházak, lépcsőházak
- kenhető vízszigetelésekre, teraszokon, erkélyeken is
- úszó- és termálmedencék, homlokzatok burkolásánál



Műszaki adatok:

Szabványossági vizsgálatok, minőségi tanúsítványok

C2 TE S1
EC1 Plus - nagyon emisszószegény

Anyagszükséglet

kb. 3-5 kg/m² burkolólap típusától és hátlapjától függően

Ragasztó rétegvastagság

max. 10 mm

Vízigény

kb. 0,32 l/kg (kb. 8 liter víz / 25 kg zsák)

Pihentetési idő

nincs

Fazékidő

kb. 4 óra

Nyitott idő

kb. 30 perc

Korrigálhatóság


kb. 5 perc

Járhatóság / fugázhatóság

kb. 24 óra után

Teljes terhelhetőség

kb. 7 nap után



Feldolgozási hőmérséklet: min. +5 °C - max. +30 °C. Optimális feldolgozási hőmérséklet: +15 - +25°C. Az optimális páratartalom 40%-60%. Az optimálisnál alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb páratartalom meghosszabbítja a száradási időt, míg a magasabb hőmérséklet és az alacsonyabb páratartalom lecsökkenti a száradási időt, valamint az anyag tulajdonságai megváltoznak! A száradás alatt az alapfelület és az anyag hőmérséklete +5°C felett legyen. Fagytól, közvetlen napsugárzástól és a hirtelen kiszáradástól védeni kell pl. huzatt! A szomszédos épületrészeket megfelelően védeni kell.

A megadott értékek laboratóriumi körülmények között lettek meghatározva.

A mindenkor legújabb műszaki adatlapok, biztonsági adatlapok illetve általános szerződési feltételek megtalálhatók a www.murexin.hu oldalon.