

MUREXIN

KMG 20 Optimál

flexibilis ragasztóhabarcs

- kül- és beltérbe
- greslapokhoz is
- padló- és falfűtésre



Ami tart.

Ragaszkodjon a minőséghez!

Mert a burkolatragasztó különösen fontos ahhoz, hogy az újonnan kialakított felület hosszú távon is tartós maradjon.

Biztos ragasztás!

KMG 20 Optimál flexibilis ragasztóhabarcs

Az Ön igényére szabva

Fokozott követelményű, víz- és fagyálló, műanyag adalékokkal javított, hidraulikusan kötő, vékonyágyazású flexibilis ragasztóhabarcs csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel.

Felhasználási területek

- kül- és beltérben
- kis- és közepes méretű kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, mozaikok, műkövek, klinker-, hasított lapok ragasztásához
- padló- és faltűtésre is

Műszaki adatok:

Szabványossági vizsgálatok, minőségi tanúsítványok

C2 TE - Fokozott követelményű cementtartalmú hidegburkolati ragasztó, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel

Anyagszükséglet

kb. 3-5 kg/m² burkolólap típusától és hátlapjától függően

Ragasztó rétegvastagság

max. 5 mm

Vízigény

kb. 0,32 l/kg (kb. 8 liter víz / 25 kg zsák)

Pihentetési idő

nincs

Fazékidő

kb. 4 óra

Nyitott idő

kb. 30 perc

Korrigálhatóság

kb. 5 perc

Járhatóság / fugázhatóság

kb. 24 óra után

Teljes terhelhetőség

kb. 7 nap után



Feldolgozási hőmérséklet: min. +5 °C - max. +30 °C. Optimális feldolgozási hőmérséklet: +15 - +25°C. Az optimális páratartalom 40%-60%. Az optimálisnál alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb páratartalom meghosszabbítja a száradási időt, míg a magasabb hőmérséklet és az alacsonyabb páratartalom lecsökkenti a száradási időt, valamint az anyag tulajdonságai megváltoznak! A száradás alatt az alapfelület és az anyag hőmérséklete +5°C felett legyen. Fagytól, közvetlen napsugárzástól és a hirtelen kiszáradástól védeni kell pl. huzatt! A szomszédos épületrészeket megfelelően védeni kell.

A megadott értékek laboratóriumi körülmények között lettek meghatározva.

A mindenkor legújabb műszaki adatlapok, biztonsági adatlapok illetve általános szerződési feltételek megtalálhatók a www.murexin.hu oldalon.

Ami tart.