

MUREXIN

KMG 25 Speciál

flexibilis ragasztóhabarcs

- kül- és beltérbe
- greslapokhoz is
- kenhető vízszigetelésekre és
- gipszkartonra is
- padló- és falfűtésre



Ami tart.

Ragaszkodjon a minőséghez!

Mert a burkolatragasztó különösen fontos ahhoz, hogy az újonnan kialakított felület hosszú távon is tartós maradjon.

Biztos ragasztás!

KMG 25 Speciál flexibilis ragasztóhabarcs

Az Ön igényére szabva

Továbbfejlesztett összetevőinek köszönhetően különösen javasolt kenhető vízszigetelésekre, gipszkartonra is. Víz- és fagyálló, műanyag adalékokkal javított, hidraulikusan kötő, flexibilis vékonyágyazású ragasztóhabarcs csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel.

Felhasználási területek

- kül- és beltérben, kerámia csempek, burkolólapok, greslapok, mozaikok, műkövek, klinker-, hasított lapok ragasztásához
- padló- és falfűtésre
- kenhető vízszigetelésekre és
- gipszkartonra

Műszaki adatok:

Szabványossági vizsgálatok, minőségi tanúsítványok

C2 TE - Fokozott követelményű cementtartalmú hidegburkolati ragasztó, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel

Anyagszükséglet

kb. 3-5 kg/m² burkolólap típusától és hátlapjától függően

Ragasztó rétegvastagság

max. 5 mm

Vízigény

kb. 0,32 l/kg (kb. 8 liter víz / 25 kg zsák)

Pihentetési idő

nincs

Fazékidő

kb. 4 óra

Nyitott idő

kb. 30 perc

Korrigálhatóság

kb. 5 perc

Járhatóság / fugázhatóság

kb. 24 óra után

Teljes terhelhetőség

kb. 7 nap után



Feldolgozási hőmérséklet: min. +5 °C - max. +30 °C. Optimális feldolgozási hőmérséklet: +15 - +25°C. Az optimális páratartalom 40%-60%. Az optimálisnál alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb páratartalom meghosszabbítja a száradási időt, míg a magasabb hőmérséklet és az alacsonyabb páratartalom lecsökkenti a száradási időt, valamint az anyag tulajdonságai megváltoznak! A száradás alatt az alapfelület és az anyag hőmérséklete +5°C felett legyen. Fagytól, közvetlen napsugárzástól és a hirtelen kiszáradástól védeni kell pl. huzatt! A szomszédos épületrészeket megfelelően védeni kell.

A megadott értékek laboratóriumi körülmények között lettek meghatározva.

A mindenkor legújabb műszaki adatlapok, biztonsági adatlapok illetve általános szerződési feltételek megtalálhatók a www.murexin.hu oldalon.

Ami tart.