

MUREXIN

KPF 35 Profiflex

ragasztóhabarcs

- kül- és beltérbe
- 10 mm ragasztóvastagság
- nagyméretű lapokhoz
- kenhető vízszigetelésekre
- nagy igénybevételre



Ami tart.

Ragaszkodjon a minőséghez!

Mert a burkolatragasztó különösen fontos ahhoz, hogy az újonnan kialakított felület hosszú távon is tartós maradjon.

Profi a ragasztásban!

KPF 35 Profiflex ragasztóhabarcs

Az Ön igényére szabva

A továbbfejlesztett összetevőknek köszönhetően fokozott követelményekre is! Különösen javasolt nagyformátumú lapokhoz, valamint nagy felületek burkolásához, erős mechanikai vagy hőterhelés esetén is. Víz- és fagyálló, műanyag adalékokkal javított, hidraulikusan kötő, flexibilis ragasztóhabarcs csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel. Krémesebb, könnyebb feldolgozhatóság. Ragasztó rétegvastagság: max. 10 mm.

Felhasználási területek

- kül- és beltérben, kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, mozaikok, műkövek, klinker-, hasított lapok ragasztásához
- akár csempét csempére történő ragasztáshoz
- kenhető vízszigetelésekre, kültérben, teraszokon, erkélyeken is
- nagy felületekhez pl. bevásárlóközpontok, áruházak, lépcsőházak



Műszaki adatok:

Szabványossági vizsgálatok, minőségi tanúsítványok

Anyagszükséglet

Ragasztó rétegvastagság

Vízigény

Pihentetési idő

Fazékidő

Nyitott idő

Korrigálhatóság

Járhatóság / fugázhatóság

Teljes terhelhetőség

C2 TE - Fokozott követelményű cementtartalmú hidegburkolati ragasztó, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel

EC1 Plus - nagyon emissziószegény

kb. 3-5 kg/m² burkolólap típusától és hátlapjától függően
max. 10 mm
kb. 0,32 l/kg (kb. 8 liter víz / 25 kg zsák)
nincs
kb. 4 óra
kb. 30 perc
kb. 5 perc
kb. 24 óra után
kb. 7 nap után



Feldolgozási hőmérséklet: min. +5 °C - max. +30 °C. Optimális feldolgozási hőmérséklet: +15 - +25°C. Az optimális páratartalom 40%-60%. Az optimálisnál alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb páratartalom meghosszabbítja a száradási időt, míg a magasabb hőmérséklet és az alacsonyabb páratartalom lecsökkenti a száradási időt, valamint az anyag tulajdonságai megváltoznak! A száradás alatt az alapfelület és az anyag hőmérséklete +5°C felett legyen. Fagytól, közvetlen napsugárzástól és a hirtelen kiszáradástól védeni kell pl. huzatt! A szomszédos épületrészeket megfelelően védeni kell.

A megadott értékek laboratóriumi körülmények között lettek meghatározva.

A mindenkor legújabb műszaki adatlapok, biztonsági adatlapok illetve általános szerződési feltételek megtalálhatók a www.murexin.hu oldalon.

Ami tart.