

MUREXIN

MFK 45 Mureflex S1

ragasztóhabarcs

- kül- és beltérbe
- 10 mm ragasztóvastagság
- extra nagyméretű lapokhoz
- nagy igénybevételre
- természetes kövekhez is



Ami tart.

Ragaszkodjon a minőséghez!

Mert a burkolatragasztó különösen fontos ahhoz, hogy az újonnan kialakított felület hosszú távon is tartós maradjon.

S1-es minősítéssel, alakváltozásra képes:

MFK 45 Mureflex S1 ragasztóhabarcs

Az Ön igényére szabva

Fokozott követelményekre is! Különösen javasolt extra nagyformátumú lapokhoz, valamint nagy felületek burkolásához, erős mechanikai vagy hőterhelés esetén is. Víz- és fagyálló, műanyag adalékokkal javított, hidraulikusan kötő, flexibilis ragasztóhabarcs csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel. Ragasztó rétegvastagság: max. 10 mm

Felhasználási területek

- kül- és beltérben, kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, kerámia- és üvegmozaikok, műkövek, klinker-, hasított lapok ragasztásához
- akár csempét csempére történő ragasztáshoz
- valamint kenhető vízszigetelésekre, teraszokon, erkélyeken is
- medencék, homlokzatok burkolásánál
- nagy felületekhez pl. bevásárlóközpontok, áruházak, lépcsőházak



Műszaki adatok:

Szabványossági vizsgálatok, minőségi tanúsítványok

Anyagszükséglet

Ragasztó rétegvastagság

Vízigény

Pihentetési idő

Fazékidő

Nyitott idő

Korrigálhatóság

Járhatóság / fugázhatóság

Teljes terhelhetőség

C2 TE S1 - Fokozott követelményű, alakváltozásra képes cementtartalmú hidegburkolati ragasztó, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel

EC1 Plus - nagyon emissziószegény

kb. 3-5 kg/m² burkolólap típusától és hátlapjától függően

max. 10 mm

kb. 0,32 l/kg (kb. 8 liter víz / 25 kg zsák)

nincs


kb. 4 óra

kb. 30 perc

kb. 5 perc

kb. 24 óra után

kb. 7 nap után



Feldolgozási hőmérséklet: min. +5 °C - max. +30 °C. Optimális feldolgozási hőmérséklet: +15 - +25°C. Az optimális páratartalom 40%-60%. Az optimálisnál alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb páratartalom meghosszabbítja a száradási időt, míg a magasabb hőmérséklet és az alacsonyabb páratartalom lecsökkenti a száradási időt, valamint az anyag tulajdonságai megváltoznak! A száradás alatt az alapfelület és az anyag hőmérséklete +5°C felett legyen. Fagytól, közvetlen napsugárzástól és a hirtelen kiszáradástól védeni kell pl. huzatt! A szomszédos épületrészeket megfelelően védeni kell.

A megadott értékek laboratóriumi körülmények között lettek meghatározva.

A mindenkor legújabb műszaki adatlapok, biztonsági adatlapok illetve általános szerződési feltételek megtalálhatók a www.murexin.hu oldalon.

Ami tart.