

MUREXIN

TopLevel SUPRA 330 H

Aljzatkiegyenlítő

- kimagasló önterülő képességű
- 3-30 mm rétegvastagságig
- feszültségmentes
- kritikus alapfelületekre is
- nagyon jól csiszolható



Egyszerű aljzatkiegyenlítés nem csak profiknak



Figyelünk az alapokra!

Mert az aljzatkiegyenlítés különösen fontos a további burkolat tartóssága szempontjából.

Egyszerűen? Könnyedén? Nagy szintkülönbségek? Egyenetlen alapfelület?

TopLevel SUPRA 330 H

Az Ön igényére szabva

Beltéri, száraz helyiségek sima felületeinek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt 3-30 mm rétegvastagságig. Különösen alkalmazható nagyobb egyenetlenségek kiegyenlítésére és nagy felületek szintkiegyenlítésére is.

- Egyszerű feldolgozhatóság, kitűnő terület, megbízható minőség.
- Nagyon jó ár-érték arány.
- Csiszolás során csekély mértékű por képződik.

Felhasználási területek

- gyengébb minőségű, kritikus alapfelületekre kimondottan ajánlott a feszültségmentessége miatt
- új és régi alapfelületek kiegyenlítésére is
- családi házak, lakóépületek, közösségi épületek száraz helyiségeinek aljzatkiegyenlítési munkáihoz
- nagy vastagságú kiegyenlítésekhez is
- a felület hideg- és rugalmas melegburkolatokkal (pl. PVC, LVT stb.), illetve úsztatott rendszerű fapadlókkal burkolható
- speciális felhasználásaként ajánlott melegvízes vékony padlófűtési rendszereknél, valamint elektromos padlófűtéseknél is

Kivitelezők figyelmébe

A speciális kötőanyagainak köszönhetően kimagasló önterülőképeséggel rendelkezik, egyszerű és könnyű vele a munkavégzés, valamint feszültségmentessége révén kritikus alapfelületekre is felhordható. A csiszolás során csekély por keletkezik. Ezt követően a felület polírozott képet mutat, mely PVC illetve linóleum burkolatok fektetése előtt kimondottan előnyt jelent. Alkalmas extra vastag (30 mm) kiegyenlítésre is egy munkamenetben, egy rétegben.



Műszaki adatok:

Szabványossági vizsgálatok, minőségi tanúsítványok

Anyagszükséglet
Vízigény
Rétegvastagság
Feldolgozási idő
Járhatóság
Burkolható

EN 13813 szerint **CA-C20- F5** - jó kezdeti szilárdság,
EC1 Plus - nagyon emisszószegény
kb. 1,6 kg/m²/mm
kb. 0,22 l/kg (kb. 5,5 l/25 kg zsák)
3-30 mm
kb. 30-35 perc
kb. 3 óra után
szívóképes alapfelületeknél:
kb. 24 óra után 5 mm-ig,
kb. 48 óra után 10 mm-ig
kb. 72 óra után 10 mm felett



Feldolgozási hőmérséklet: min. +5 °C - max. +30 °C. Optimális feldolgozási hőmérséklet: +15 - +25°C. Az optimális páratartalom 40%-60%. Az optimálisnál alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb páratartalom meghosszabbítja a száradási időt, míg a magasabb hőmérséklet és az alacsonyabb páratartalom lecsökkenti a száradási időt, valamint az anyag tulajdonságai megváltoznak! A száradás alatt az alapfelület és az anyag hőmérséklete +5°C felett legyen. Fagytól, közvetlen napsugárzástól és a hirtelen kiszáradástól védeni kell pl. huzatt! A szomszédos épületrészeket megfelelően védeni kell.

A megadott értékek laboratóriumi körülmények között lettek meghatározva.

A mindenkor legújabb műszaki adatlapok, biztonsági adatlapok illetve általános szerződési feltételek megtalálhatók a www.murexin.hu oldalon.

Ami tart.